

## KC14

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.

### Egenskaber

Indfarvet dekorativ spartelmasse til væg og loft. Færdigbehandles med DETALE Topcoat. Giver en stofflig changerende overflade med dybde.

Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og moderat brugsbetinget slid.



- **Changering og dybde**
- **Mat og fløjsagtig glat finish**
- **Smudsafvisende svarende til mat malet overflade**

### Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant. Beton, letbeton, puds, tegl, gipsplader og tidligere malede flader.

### Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

### Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring.

Hårde, glatte underlag slibes.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Påfør 2 gange inden påføring af DETALE Topcoat.

### Påføring

Bredspartel i et jævnt dækkende lag.

Bearbejd og udjævn spartelmassen.

Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

# Forventet resultat

Jævn changerende overflade.

Overfladen bliver ikke stenhård, og den er derfor modtagelig overfor stød og ridser.

Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

## Tips

Effekten fremkommer af måden der spartles på.

Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.

Bobler kan forekomme og er med til at understrege det naturlige look.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.08
Tørstof vægt (%)	59
Tørstof vol. (%)	55
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Lagtykkelse (maks. mm)	4
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

juli 2021

### Erstatter TDS Version

december 2020

