

Wall Seal

Flügger Seal er elastiske fugemasser til lukning og udfyldning af revner, samlinger og hjørner.

Egenskaber

Acryl-fugemasse, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

- Elastisk
- Enkel at anvende
- God vedhæftning



Mærkninger

CE

Name: Hvid

✓

Anvendelse

Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag.

Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 10 %.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.

Nyt eller bart afrenset træ grundes med Interior Stop Primer.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.

Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

Påføring

Fugepistol.

Fugepastronens gevindtop afskæres.

Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.

Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.

Afstem valg af værktøj til fugens bredde.

Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.

Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Elastisk fuge, der kan optage temperatur- og fugtbetingede bevægelser.

Mat ikke slibbar overflade.

Knaster kan medføre misfarvning.

Anvendes ikke på steder med konstant fugt- eller vandpåvirkning.

Krakkering ved overmaling kan opstå hvor maling ikke har elasticitet som fugen.

OBS!

Fuger < 2 mm. eller > 7 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

Anvendes hvor der ikke er behov for vandtæt eller diffusionstæt behandling.

Beskytter ikke fugt / vandfølsomme overflader mod fugt.

Miljøinformation

Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN 15651-1, F INT.

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.7
Tørstof vol. (%)	85
m/l, afhængig af fugebredde og dybde	18
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Temperaturbestandighed Maks. (°C)	Max. +70°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	8
Fugebevægelse (%)	10
Hårdhed (Mohs)	50 shore A
Rengøring af værktøj m.v.	Uhærdet fugemasse fjernes med vand. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

februar 2021